

# VIAPOL FLÜSSIG

Flüssiges Polymerbitumen für Reparatur und Anschluss

DACH



DACHTEILE

*Für jede Dichtung die passende Lösung!*

## Das ist es

VIAPOL FLÜSSIG ist ein **schnell und einfach zu verarbeitendes Reparaturabdichtungssystem** auf Polymerbitumenbasis für den universellen Einsatzbereich auf Dach, Balkon und Terrasse.

- ▶ Risse, Löcher oder offene Nähte in der Dachbahn
- ▶ Reparatur von bituminös besplitteten und unbesplitteten Dachflächen
- ▶ Anschlussreparatur an Attiken, Lüftern, Gullys, Lichtkuppeln, Schornsteinen, Blitzschutzanlagen, Stützen, Abschlusschienen, etc...
- ▶ Auf leicht feuchtem Untergrund anwendbar
- ▶ Breites Haftspektrum: Metall, Kunststoff, Bitumen, Holz, mineralische Bauteile, etc...
- ▶ Anschluss an Bauteilen unterschiedlicher Materialien



Aufgerissene Ecke



Offener Nahtbereich

## Produktspezifikation

VIAPOL FLÜSSIG ist eine **1-K Polymerbitumenemulsion**. Die Zusammensetzung besteht aus einer Bitumen-Wasser-Emulsion mit fein aufeinander abgestimmten polymeren Zusätzen.

## Produkteigenschaften

VIAPOL FLÜSSIG ist einfach und schnell zu verarbeiten. Es besitzt eine hohe Klebkraft, ist standfest an senkrechten Anschlüssen, haftet ohne zusätzliche Primer auf unterschiedlichsten Untergründen und ist UV-beständig. Im trockenen Zustand verfügt das Produkt über starke Adhäsionskräfte, hohe Elastizität und ist äußerst witterungsbeständig.

## Technische Daten VIAPOL FLÜSSIG (bei +20°C)

Form:	pastös
Dichte:	1,05 - 1,15 kg/l
Trockenrückstände:	ca. 64-68 %
Bruchdehnung:	1000 %
Viskosität:	thixotrop
PH-Wert:	8,30-9,00
Kaltbiegefestigkeit:	-20 °C
Wärmebeständigkeit:	+150 °C
Regensicher:	ca. 5 Stunden
Ausgehärtet:	ca. 24 Stunden
Farbe:	Schwarz
Gebinde:	5,0 kg

Technische Werte ohne Angabe von Toleranzen.

Gemäß DIBt Bauregelliste Teil C 1.5. gehört VIAPOL FLÜSSIG zu den Hilfsstoffen und kann somit ohne bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis verwendet werden.

## Gefahrstoffhinweise

Das Produkt ist gemäß den Vorschriften nach den Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und/oder der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) (und nachfolgenden Änderungen und Anpassungen) als nicht gefährlich eingestuft.

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

## Und so einfach wird's gemacht

(Verarbeitungstemperatur muss +5°C bis +40°C betragen) VIAPOL FLÜSSIG kann mit Rolle, Pinsel oder Gummischaber aufgetragen werden.

Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein.

Geringe Feuchte kann vorhanden sein. Kein stehendes Wasser. VIAPOL FLÜSSIG nicht bei schlechten Wetterbedingungen (geringe Temperatur und Niederschlag) verarbeiten.

VIAPOL FLÜSSIG wird wie folgt verarbeitet:

Vor Gebrauch muss das Gebinde gut aufgerührt werden. Bei Notreparaturen von z.B. alten bituminösen Abdichtungen erfolgt der Auftrag von VIAPOL FLÜSSIG in einem Arbeitsgang (Verbrauch 1,5 kg/m<sup>2</sup>).

Im Anschlussbereich und bei Rissen wird ein VIA-Polyestervlies mit einer zusätzlichen Deckschicht (1,0 kg/m<sup>2</sup>) frisch in frisch eingearbeitet. Zur besseren Vliestränkung ggf. das Material mit max. 250 ml Wasser je 5 kg-Gebinde verdünnen.

VIAPOL FLÜSSIG kann mit Schiefersplitt oder Granulat frisch in frisch, oder in einer zusätzlichen dünnen Schicht, abgestreut werden.

Den Untergrund ggf. mit Bitumenvoranstrich, oder alternativ mit VIAPOL FLÜSSIG und Wasser im Verhältnis 5:1, grundieren. (1,0 l Wasser je 5,0 kg-Gebinde)

Das Werkzeug kann anschließend mit Wasser gereinigt werden. Für eine sorgfältige Reinigung empfiehlt sich Lösungsmittel.



Verarbeitung mit Vlies



Fertiger Anschluss

## Lagerung/Haltbarkeit

Der Behälter muss trocken gelagert und dicht geschlossen gehalten werden. Vor Hitze und Frost schützen. Die Haltbarkeit beträgt ca. 1 Jahr in verschlossener Originalverpackung.

## Service

Durch unser Spezialwissen, verbunden mit fundierter Beratung vor Ort, ermitteln wir für jedes Dach die passende Lösung.

Dachanalyse, Ausschreibung, Einweisung und Baubetreuung bis hin zur Bauabnahme gehören dazu.

Auf unsere langjährige Praxiserfahrung können Sie sich verlassen.

# VIAPOL FLÜSSIG

## Einfach - Schnell - Flexibel

### VIADACHTEILE GmbH & Co. KG

Bramfelder Chaussee 100  
22177 Hamburg  
Tel.: 040-611 711 - 0  
Fax: 040-611 711 - 17  
E-mail: info@via-dachteile.de  
www.via-dachteile.de

### Niederlassung Ost

Löschener Dorfstraße 6  
03116 Drebkau  
Tel.: 035602-206 56  
Fax: 035602-214 83  
E-mail: info@via-dachteile.de  
www.via-dachteile.de