

QuiTex DA

Die dauerelastische Flüssigabdichtung für Dach und Anschluss



DACHTEILE

Für jede Dichtung die passende Lösung!

Das ist es

Die kompliziertesten Durchdringungen, Flächenübergänge oder Anschlüsse sind kein Problem für die dauerelastische, fugenlose Abdichtung QuiTex DA. In Verbindung mit der Polyester einlage bildet QuiTex DA nach der Aushärtung eine homogene, hochwertige Abdichtung, die als fertige Dachhaut keine Klebe- und Schweißnähte besitzt und dauerhaft dicht ist.

- ▶ Feuergefährdete Bereiche, wie Vorhangfassaden, Lichtkuppeln, Lüfter sowie sämtliche Kunststoffteile
- ▶ Anschlüsse und Detailsindichtungen auf Folien-, Metall- und Bitumendächern
- ▶ Sämtliche Anschlüsse mit zu geringer Anschlusshöhe
- ▶ Schwierige Anschlussdetails, wie Metallträger, Gully, Sanitär Lüfter, Notüberlauf
- ▶ Anschlüsse an Fensterelementen/-bänken aus Kunststoff, Holz und Metall
- ▶ PU-Ortschaumdächer, Mauerwerk, Edelstahl, Glas etc.

Produktspezifikation

QuiTex DA ist eine 2-komponentige Flüssigabdichtung aus PUR-Harzen. QuiTex DA ist in den Farben grau und schwarz erhältlich.

Produkteigenschaften

QuiTex DA ist verträglich und verarbeitbar auf fast allen Untergründen. Es besitzt eine außerordentlich gute Haftung auf den verschiedensten Materialflächen ob Bitumen; Beton, Faserzement; Stahl, Aluminium, Zink oder Kunststoff. Auch in den schwierigsten Fällen ist durch zusätzliche, spezielle Grundierungen ein optimaler Haftverbund zu erzielen.

- ▶ Leichte Verarbeitung
- ▶ Unübertroffene Anpassungsfähigkeit an kompliziert und differenziert gestaltete Untergründe
- ▶ Sehr hohe Kälteelastizität
- ▶ Große Reißüberbrückung
- ▶ Durchlässigkeit für Wasserdampfdiffusion bei gleichzeitiger Sperrwirkung für Niederschlagswasser
- ▶ UV- und witterungsbeständig
- ▶ Hervorragende Eignung für die Sanierung von Altdächern

Technische Daten QuiTex DA

Mindestschichtdicke:	2,0 mm
Wasserdampfdiffusions Widerstandszahl:	$\mu \approx 4400$
Widerstand gegenüber Windlasten:	≥ 50 kPa für reißfeste Untergründe
Widerstand gegen Flugfeuer und strahlende Wärme:	Klasse B _{ROOF} (t1)
Brandverhalten:	Klasse E

Stufen der Nutzungskategorien nach ETAG 005:

Nutzungsdauer:	W3
Klimazonen:	S
Nutzlasten:	P3 (zusammendrückbare Unterlage)
Nutzlasten:	P3 (nicht zusammendrückbare Unterlage)
Dachneigung:	S1 bis S4 (<5% bis >30%)
Niedrigste Oberflächentemp.:	T13
Höchste Oberflächentemp.:	TH4

Werte ohne Angabe von Toleranzen

Verarbeitung:

1. Untergrund vorbereiten
2. Basis- und Härterkomponente gründlich durchmischen
3. Auftragen der Basisschicht (ca. 2kg/m²)
4. Polyestervlies einlegen
5. Auftragen der Deckschicht (ca. 1 kg/m²)

Das frisch verarbeitete, flüssige QuiTex DA mit Polyestervlies geht etwa nach 15 Minuten in einen zähflüssigen, elastischen Zustand über. Es bildet sich die etwa 2 mm dicke Dachhaut, die alle Fugen und Risse im Untergrund überbrückt. Bereits nach 30 Minuten wird ein hinreichender Wetterschutz gewährleistet, Regenfestigkeit wird nach ca. 1-2 Stunden erreicht. Nach 12-16 Stunden ist die QuiTex DA-Abdichtung begehbar, nach 64 Stunden hat sie ihre Endfestigkeit. Die Topfzeit des angerührten Gebindes beträgt mind. 24 bis max. 72 Stunden.

Werte bei +20°C (Detaillierte Informationen finden Sie in der Verarbeitungsempfehlung)

Farbtöne

QuiTex DA ist erhältlich in grau und schwarz, Sonderfarben sind bei entsprechender Menge möglich.



Eindichtung eines Schornsteins mit QuiTex DA



Nutzen Sie unseren Service!

Ist-Analyse, Ausschreibung, Verlegeeinweisung und Baubetreuung bis hin zur Bauabnahme gehören dazu. Wir freuen uns auf Ihren Anruf und beraten Sie gern.

QuiTex DA

Nahtlose Abdichtung aus einem Guss!

VIA-DACHTEILE GmbH & Co. KG

Bramfelder Chaussee 100
22177 Hamburg
Tel.: 040-611 711-0
Fax: 040-611 711-17
e-mail: info@via-dachteile.de
www.via-dachteile.de

Niederlassung Ost

Löschener Dorfstraße 6
03116 Drebkau
Tel.: 035602-206 56
Fax: 035602-214 83
e-mail: info@via-dachteile.de
www.via-dachteile.de