

QuiTex Color

Technisches Merkblatt

Material und Einsatzzweck

QuiTex Color ist eine lösemittelhaltige, UV-beständige, elastische, 2-komponentige, pigmentierte Versiegelung auf Basis von PUR-Harzen.

QuiTex Color dient als Versiegelung für hoch beanspruchte Flächen, z.B. auf Außenfluren, Parkdecks, Balkonen und auf elastischen Untergründen. Es ist schrumpffrei und einfach zu verarbeiten.

Farbtöne

seidenfarbig glänzend, RAL 7032, kieselgrau (lichtecht)

(nach Wahl auch in anderen RAL-Tönen lieferbar)

Um Farbunterschiede auf zusammenhängenden Flächen zu vermeiden, sollten nur Gebinde aus einer Charge zum Einsatz kommen.

Lieferform

Gebinde in Sets zu	1,5 kg	5,0 kg
--------------------	--------	--------

Sondergrößen auf Anfrage.

Lagerung

QuiTex Color ist kühl, trocken und frostfrei sowie ungeöffnet zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt ca. 12 Monate. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.

Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitungstemperatur (Luft- und Untergrundtemperatur) liegt in dem Bereich zwischen mind. +5 °C und max. +35 °C.

Die Materialtemperatur: mind. +10 °C bis +30 °C.

Die Untergrundtemperatur muss um mind. +5 °C über dem Taupunkt liegen. Die relative Luftfeuchte muss mind. 30 % und darf max. 80 % betragen.

Mischanleitung

In Komponente A (Basis) wird Komponente B (Härter) eingefüllt. Beide werden gründlich mind. 3 Minuten lang gemischt, bis eine homogene, einfarbige Mischung entstanden ist. Das Gemisch wird umgetopft und nochmals gründlich durchmischt.

Reaktionszeiten (Werte bei + 20 °C)

Topfzeit:	ca. 40 Min.
regenfest:	ca. 50 Min.
begehbar:	ca. 4 Std.
überarbeitbar:	ca. 4 Std.
ausgehärtet:	ca. 7 Tage.

Verbrauch

auf glatten Untergründen
auf Quarzsandoberflächen max.

ca. 0,25 kg/m²
ca. 0,80 kg/m²

QuiTex Color

Technisches Merkblatt

Reinigung der Arbeitsgeräte

Bei Arbeitsunterbrechungen Werkzeuge mit VIASOLV und nach Beendigung der Arbeiten alle verschmutzte Teile innerhalb von ca. 15 Min. gründlich mit Werkzeugreiniger reinigen.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Siehe Produkt - Sicherheitsdatenblätter

Allgemeine Hinweise

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Daten ohne Ankündigung und ohne Übernahme der Verantwortung vornehmen zu können.