

VIA-RUN[®]

Die gehobene Standard-APP Bahn

DACH



Für jede Dichtung die passende Lösung!

Das ist es

Seit Mitte der 80er Jahre wurde aus unserem Hause auch das mittlere Qualitätssegment mit der gewohnten höheren VIA-Bahnenqualität in den Flachdach-Markt getragen. Als Ergänzung zu unseren Spitzenprodukten LAMBERPOL und VIAPOL, die vor über 40 Jahren das APP-Schweißbahnen-Zeitalter in Deutschland eingeleitet haben, wurde eine Dachbahn entwickelt, die bei etwas geringerer Feinabstimmung immer noch einen breiten Anwendungsbe- reich bietet.

VIA-RUN

Die gehobene Standard-APP-Bahn mit VIA-Qualität. VIA-RUN wird in erster Linie als 1. Lage im hochwertigen, zweilagigen Aufbau oder als Oberlage/Sanierungslage im gehobenen Standard-Aufbau eingesetzt.

Der Unterschied zu unseren Hochwert-Bahnen zeigt sich in der „gehobenen Standard-Lebenserwartung“ dieser Bahn.

Durch die höhere VIA-Bahnenqualität, z.B. die in der Praxis wichtige Hitzestandfestigkeit verbunden mit dimensio-nsstabilen Einlagen, bekommen Sie Ihre Dächer mit die- ser Bahn, egal ob **Neubau oder Sanierung**, in den Griff.

Produktspezifikation

VIA-RUN ist eine Polymerbitumenschweißbahn aus hoch- wertigem Destillationsbitumen mit Zugabe von ausge- suchten Polypropylen-Varianten.

Die Trägereinlage besteht je nach Ausführung aus einem **schrumpfarmen** Polyestervlies oder einer Kombination aus Glasgewebe und Glasvlies.



1. Lage VIA-RUN P200-4
2. Lage VIA-LAMBERPOL GGV

VIA-RUN P200-5 Schiefer
als Sanierungslage

Produkteigenschaften

Das Produkt ist einfach zu verarbeiten und besitzt eine hohe Klebkraft. VIA-RUN ist standfest an senkrechten Anschlüssen und zeigt keine Neigung zur Blasenbildung. Die technischen Werte der VIA-RUN-Bahnen liegen über den Normenanforderungen der DIN 20.000-201. Sie sind mit den vorhandenen bituminösen Bahnen auf Altdächern und mit anderen Polymerbitumen-Bahnen verträglich.

Brandschutz

VIA-RUN ist widerstandsfähig gegen Flugfeuer und strah- lende Wärme gemäß DIN EN 1187 Broof(t₁) und erfüllt die Brandklasse E gemäß DIN EN 13501-1.

Qualitätssicherung

Hohe Qualitätskontrolle der Produkte durch zertifizierte Eigenüberwachung im Werk gemäß ISO 9001.

Und so einfach wird's gemacht

a) Sanierung auf vorhandenem alten Dachaufbau mit Zusatzdämmung und zwei Lagen

1. Kleinere Blasen aufschneiden, größere abstoßen.
2. Zusatzdämmung, z.B. aus EPS DAA, aufbringen.
3. 1. Lage, z.B. VIA-FKK, selbstklebend mit 8 cm Naht- und Stoßüberdeckung aufbringen oder
1. Lage, z.B. VIA-FKK, mech. fixiert mit 8 cm Naht- und Stoßüberdeckung aufbringen.
4. 2. Lage, z.B. VIA-RUN GGV100, mit 8 cm Naht- und Stoßüberdeckung vollflächig verschweißen, sodass eine Quellraupe sichtbar wird.

b) Sanierung auf vorhandenem alten Dachaufbau

1. Bitumenvoranstrich
2. Kleinere Blasen aufschneiden, größere abstoßen.
3. Eine Lage VIA-RUN P200-5 mit 8 cm Naht- und Stoßüberdeckung vollflächig verschweißen, sodass eine Quellraupe sichtbar wird.

Technische Daten VIA-RUN

DIN V 20.000-201 Tab. 7+9, PYP-KTG S4, PYP-KTP S4/S5

	GGV100-4	P200-4	P200-5
Anwendungskategorie:	K1+K2	K1+K2	K1+K2
Anwendung/Eigenschaft:	DO/E1	DO/E1	DO/E1
Abmessung in m:	7,5 x 1,0	7,5 x 1,0	5,0 x 1,0
Dicke in mm (Schiefer):	4,2	4,2	5,2
Gewicht/Rolle in kg:	41	41	32
Trägereinlage:	KTG	KTP	KTP
Gewicht Träger in g/m ² :	≥ 120	≥ 200	≥ 200
Maßhaltigkeit in %:	≤ 0,1	≤ 0,2	≤ 0,2
Höchstzugkraft längs in N:	1500	1000	1000
Höchstzugkraft quer in N:	1200	800	800
Dehnung in %:	3	30	30
Kaltbiegeverhalten in °C:	-15	-15	-15
Wärmestandfestigkeit in °C:	+150	+150	+150

Toleranzen nach EN

Gewährleistung

VIA-RUN ist beim ZVDH hinterlegt. Damit werden unsere Produktqualität und Beratung automatisch für 6 Jahre abgesichert.

Service

Durch unser Spezialwissen, verbunden mit fundierter Beratung vor Ort, ermitteln wir für jedes Dach die pas- sende Lösung.

Dachanalyse, Ausschreibung, Einweisung und Baube- treuung bis hin zur Bauabnahme gehören dazu.

Auf unsere langjährige Praxiserfahrung können Sie sich verlassen.

VIA-RUN

Die gehobene Standard-APP Bahn

VIA-DACHTEILE GmbH & Co. KG

Bramfelder Chaussee 100
22177 Hamburg
Tel.: 040 / 611 711 - 0
Fax.: 040 / 611 711 - 17
E-mail: info@via-dachteile.de
www.via-dachteile.de

Niederlassung Ost

Löschener Dorfstraße 6
03116 Drebkau
Tel.: 035602-206 56
Fax: 035602-214 83
E-mail: info@via-dachteile.de
www.via-dachteile.de