

FUGEN-DICHT7

Technisches Merkblatt

Material und Einsatzzweck

FUGEN-DICHT7 ist eine 1-komponentige, hochelastische Dichtungsmasse auf Basis von hochwertigen MS-Hybrid-Polymeren, FUGEN-DICHT7 zeichnet sich durch besondere Eigenschaften als High-Tech-Dichtstoff für den Handwerker mit höchstem Qualitätsanspruch aus. Es haftet auf nahezu allen Untergründen, sogar auf Edelstahlflächen.

Zu den besonderen Eigenschaften von FUGEN-DICHT7 gehören:

- es hat die Shore A Härte 24 nach DIN ISO 7619-1;
- es ist lösungsmittelfrei und feuchtigkeitshärtend, neutral vernetzend, geruchlos,
- Innen- und Außenbereich
- sehr emissionsarm (EMICODE EC1Plus);
- im lebensmittelnahen Bereich einsetzbar (ISEGA)
- erfüllt DIN EN ISO 11600-F25-LM
- silikonfrei;
- isocyanatfrei;
- witterungsbeständig
- selbst auf feuchtem Untergrund einsetzbar;
- der Dichtungsverbund erfolgt ohne Sprödhärtung;
- UV-beständig;
- synthetische Materialien werden nicht angegriffen;
- es ist mit Farbsystemen anstrichverträglich

FUGEN-DICHT7 ist in allen Bereichen anwendbar, wo ein hochwertiges Dichten gefordert wird, z. B. für das funktionssichere Dichten von Fugen, für das Versiegeln von Metallschienen. Für Anschluss-, Bewegungs-, und Fassadenfugen im Hochbau auf Beton, Mauerwerk, Putz, Holz, Metall und diversen Kunststoffen geeignet.

Der Einsatz von FUGEN-DICHT7 verursacht keine hygienischen Nebenwirkungen, wie z.B. Gerüche, oder stoffliche Unverträglichkeiten; es enthält keine Isocyanate. Deshalb ist FUGEN-DICHT7 in Bädern und lebensmittelnahen Bereichen einsetzbar. FUGEN-DICHT7 ist bitumenverträglich. Bei Kontakt zu Bitumen können Verfärbungen am Dichtstoff auftreten.

Bei transparenten oder spannungsrissegefährdeten Kunststoffen (z.B. Doppelstegplatten aus Acryl etc.) wird unbedingt eine Voruntersuchung bzw. Probe empfohlen.

FUGEN-DICHT7 ist nicht für Glasversiegelungen sowie unter dauerhaft stehendem Wasser geeignet.

Die genannten Anwendungs- und Ausführungsbeispiele entheben den Anwender nicht der Eigenverantwortung für den Produkteinsatz. Wegen der Vielfalt der Anwendungsmöglichkeiten können wir nur unverbindliche Hinweise geben und empfehlen vor dem Einsatz Materialversuche.

FUGEN-DICHT7

Technisches Merkblatt

Technische Daten

Technische Daten	FUGEN-DICHT7
Geruch	geruchlos
Konsistenz	pastös
Dichte	1,53 +/- 0,05 g/cm ³
Shore A-Härte nach DIN 53 505	24
Verarbeitungs-/Oberflächentemperatur	+5 °C bis +40 °C
Thermische Stabilität nach Aushärtung	-40 °C bis +90 °C
Verarbeitungszeit	max. 30 Minuten
Durchhärtung	≥2,0 mm/24 h bzw. ≥3,0 mm/48 h
Zugfestigkeit	ca. 70 N/cm ²
Zugscherkraft	ca. 100 N/cm ²
Brandverhalten	Klasse E
Rückstellvermögen	≥70 %
Bruchdehnung	ca. 500 %
Witterungsbeständigkeit	beständig gegen UV-Strahlung und Witterungseinflüsse
Anstrichverträglichkeit	im Allgemeinen gut überlackierbar
Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN 12572	980 µ

Sämtliche Messungen wurden unter Normalbedingungen durchgeführt. (23° C, 50 % rf)

Prüfungen

- DIN EN ISO 11600-F25-LM
- EMICODE EC1Plus
- Unbedenklichkeitserklärung (ISEGA)
- Wasserdampfdurchlässigkeit
- CE-Zertifizierung EN 15651-1 (F EXT-INT CC)



Farbtöne

FUGEN-DICHT7 ist erhältlich in schwarz, anthrazit, grau, weiß.
Sonderfarben sind ab einer Menge von 1200 Kartuschen auf
Anfrage möglich.

Lieferform

Kartuschen in Sets zu	310 ml
-----------------------	--------

FUGEN-DICHT7 ist in 12 Kartuschen pro Karton erhältlich.
Auf Kundenwunsch werden auch Verpackungseinheiten in Puppen
(Inhalt je 600 ml) geliefert.

Lagerung

FUGEN-DICHT7 ist als Kartuschenware stehend in Kartons verpackt
zu transportieren und zu lagern.
Bei fachgerechter Lagerung (kühl, trocken und frostfrei) beträgt die
Haltbarkeit mindestens 18 Monate in geschlossenem, mindestens
12 Monate bei geöffnetem Karton.

FUGEN-DICHT7

Technisches Merkblatt

Chemische Beständigkeit

Gut: gegenüber Wasser, Seewasser und wässrigen Lösungen von Salzen, sowie gegenüber aliphatischen Lösungsmitteln, Öle, Fette, verdünnten anorganischen Säuren und Alkalien.

Mäßig: gegenüber Ester, Keton, Äthylacetat, Benzol und Toluol.

Schlecht: gegen konzentrierten Säuren, chlorierten Kohlenwasserstoffen und Trichlormethan.

Verarbeitungsbedingungen

FUGEN-DICHT7 wird in 310 ml großen PE-Kartuschen geliefert. Die Verarbeitung erfolgt mittels handelsüblicher Hand- oder Druckluftpistolen. Die Materialtemperatur sollte bei der Verarbeitung über +5 °C liegen. Bei niedrigeren Temperaturen erhöht sich die Viskosität des Materials, was zu einer geringeren Ausspritzmenge führt. Die Verarbeitungs-/Oberflächentemperatur muss zwischen +5 °C und +40 °C liegen.

Die technischen Grundregeln für Fugendichtungen aus Dichtstoffen (Merkblätter des ZVSHK und des Industrieverbandes Dichtstoffe e. V., IVD-Merkblätter) sind bei der Verarbeitung von FUGEN-DICHT7 zu beachten. Zu den vorgegebenen Anforderungen gehören u. a.

- die Vorbereitung des Untergrundes (er soll fest, sauber, trocken sowie öl- und fettfrei sein; von neuen Metallflächen ist die werkseitig aufgebraute Walzfettschicht zu entfernen) und
- das Herstellen einer Zweiflankenhaftung in der Fugenkonstruktion.

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Siehe Produkt - Sicherheitsdatenblätter

Allgemeine Hinweise

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Daten ohne Ankündigung und ohne Übernahme der Verantwortung vornehmen zu können.