

# VIASAN

Die Kombi-Abdichtung aus fest + flüssig für Dach und Balkon



BALKON - TERRASSE - DACH



*Für jede Dichtung die passende Lösung!*

## Das ist es

Seit Jahrzehnten haben sich verschiedene Abdichtungsvarianten am Markt etabliert. Sowohl bituminöse-, als auch Flüssigkunststoff-Abdichtungssysteme haben, je nach Einsatzbereich, ihre Vorzüge. Insbesondere bei komplizierten Durchdringungen wird immer häufiger auf die Variante mit Flüssigkunststoff gesetzt.

Als Anbieter hochwertiger Abdichtungssysteme in bituminöser und flüssiger Ausführung haben wir ein einzigartiges kombiniertes System aus fest + flüssig entwickelt, das die Vorteile zweier altbewährter Abdichtungsvarianten miteinander vereint.

## VIASAN

Mit diesem gebrauchsmustergeschützten System haben wir für Sie die Vorzüge einer bituminösen und einer flüssigen Abdichtung kombiniert.

### Produktspezifikation

VIASAN besteht zum Einen aus unserer Schweißbahn "VIA-UP 3,0" mit unterseitiger Bitumenkaschierung und nach oben frei liegender Einlage. Zum Anderen kommt als Deckschicht QuiTex B für die Anwendung auf dem Dach, Balkon oder Terrasse zum Einsatz.

QuiTex B ist ein 2-komponentiger lösemittelfreier Flüssigkunststoff aus PUR-Harzen.

### Produkteigenschaften

VIASAN lässt sich einfach und schnell verarbeiten und ist auf unterschiedlichsten Untergründen anwendbar.

Geringe Restfeuchte des Untergrundes ist kein Problem. VIASAN ist UV-beständig.

Die Oberfläche ist auch bei starken Verschmutzungen leicht zu reinigen.

VIASAN ist eine fugenlose homogene Abdichtungsschicht mit einer sehr hohen Langlebigkeit.

Detailabdichtungen fügen sich nahtlos in die Flächenabdichtung ein.

### Technische Daten VIASAN

Mindestschichtdicke Bahn: 3,0mm

Mindestschichtdicke System: 3,5mm

Wasserdampfdiffusions

Widerstandszahl:  $\mu \approx 240000$  (von 0% auf 75% r.F)

Widerstand gegenüber

Windlasten:  $\geq 50$  kPa für reißfeste Untergründe

Widerstand gegen Flugfeuer

und strahlende Wärme: Klasse B<sub>roof</sub> (t1)

Brandverhalten: Klasse E

### Stufen der Nutzungskategorien nach ETAG 005:

Nutzungsdauer: W3

Klimazonen: M

Nutzlasten: P1-P3 (zusammendrückbare Unterlage)

Nutzlasten: P1-P3 (nicht zusammendrückbare Unterlage)

Dachneigung: S1 bis S4

Niedrigste Oberflächentemp.: T13 (-20°C)

Höchste Oberflächentemp.: Th4 (90°C)

Werte ohne Angabe von Toleranzen

## Verarbeitung

Die VIASAN-Abdichtung wird wie Dachdichtungsbahnen gemäß den gültigen "Richtlinien für die Planung und Ausführung von Dächern mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien" und gemäß den technischen Regeln "abc der Bitumen-Bahnen" verarbeiten.

1. Dachbahn VIA-UP 3,0 auf den vorbereiteten Untergrund aufschweißen
2. Abdeckstreifen aus Polyestervlies über die Nähte legen, in QuiTex B (ca. 450 g/m)
3. Endbeschichtung (ca. 1,35 kg/m<sup>2</sup>) auftragen

Die Abdichtung für Anschlüsse und Durchdringungen wird aus QuiTex B (3 kg/m<sup>2</sup>) mit Polyestervlies-Trägereinlage auf den geprimerten Anschlussdetails hergestellt.

Werte bei +20°C (Detaillierte Informationen finden Sie in der Verarbeitungsempfehlung)

## Farbe

VIASAN ist erhältlich in dunkelgrau.



Abdichtung mit VIASAN auf einem VT-Faltendach



### Nutzen Sie unseren Service!

Ist-Analyse, Ausschreibung, Verlegeeinweisung und Baubetreuung bis hin zur Bauabnahme gehören dazu.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf und beraten Sie gern.

# VIASAN

## Die clevere fugenlose Lösung

### VIA-DACHTEILE GmbH & Co. KG

Bramfelder Chaussee 100

22177 Hamburg

Tel.: 040 / 611 711 - 0

Fax.: 040 / 611 711 - 17

e-mail: info@via-dachteile.de

www.via-dachteile.de

### Niederlassung Ost

Löschener Dorfstraße 6

03116 Drebkau

Tel.: 035602-206 56

Fax: 035602-214 83

e-mail: info@via-dachteile.de

www.via-dachteile.de