

# QuiTex B

fugenlose Abdichtung und Belag

BALKON



**Verarbeitungsempfehlung**  
für die sichere und saubere Anwendung



# QuiTex B

## Verarbeitungsempfehlung

### Standardaufbau für eine Abdichtung auf vorbereitetem Beton/Estrich

Alle Zeitangaben bei +20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit.

#### 1. Tag

##### 1) Primer B frisch

- Erste Schicht Primer B frisch ca. 250 g/m<sup>2</sup> mit Rolle auftragen.

oder

##### 1) Primer XF

- Erste Schicht Primer XF ca. 250 g/m<sup>2</sup> mit Rolle auftragen.  
Nach ca. 30-45 Min. überarbeitbar.



- **Zusätzliche BEDARFSPOSITION EP Mörtel natur**  
Nach der ersten Schicht Primer B frisch, Ausbrüche etc.  
verspachteln, partieller Gefälleausgleich, dann zweite Schicht  
Primer B frisch auftragen.

Zweite Schicht Primer B frisch ca. 250 g/m<sup>2</sup> ebenfalls mit Rolle auftragen und im Anschluss mit feuergetrocknetem Quarzsand vollflächig absanden.

Nach ca. 4 h überarbeitbar, Fläche säubern (absaugen, abfegen)

##### 2) Primer B frisch als Kratzspachtelung

##### ALTERNATIV

- Erste Schicht **Primer B frisch** ca. 250 g/m<sup>2</sup> mit Rolle auftragen und anziehen lassen
- Zweite Schicht **Primer B frisch** mit feuergetrocknetem Quarzsand/Quarzmehl (0,1-0,3 mm) im Verhältnis 1 : 0,7 einmischen und mit einer Glättekelle unter Druck aufziehen



Der Untergrund wird geglättet und ist nach ca. 4 h überarbeitbar.

# QuiTex B

## Verarbeitungsempfehlung

### 3) Trenn- & Entkopplungsmatte aufbringen

#### ALTERNATIV

Geht nur am darauf folgendem Tag (Verschiebung der Arbeitsgänge)

Variante, um stark rissbehaftete Flächen, größere Hohllagen bzw. kritische Untergründe zu entkoppeln. Kratzspachtelung entfällt, dafür mit QuiTex PU-Kleber Entkopplungsmatte aufkleben und mit QuiTex B Details (Porenverschluss) abspachteln. Je 0,9 kg/m<sup>2</sup> auftragen.



## 2. Tag

### 4) QuiTex B Details 2,5 kg

Anschlussbereiche mit gesonderten Polyestervlieszuschnitten

- Anschlussbereiche je nach Untergrund mit QuiTex Primer B frisch oder QuiTex Washprimer grundieren
- Polyestervlies im trockenen Zustand zuschneiden
- **QuiTex B Details** vorlegen und Polyestervliesstreifen mit Hilfe von Eckenentlüftungsroller und Rillenroller blasen- und faltenfrei einarbeiten
- Deckaufstrich mit Pinsel durchführen



Bei kleineren Zuschnitten kann auch die Tauchvariante zur Anwendung kommen.

Nach ca. 120 Min. überarbeitbar. (mit Katalysator 6,25 g/Gebinde)  
Ca. 12 h ohne Katalysator.

### 5) QuiTex B Abdichtung 5,0 / 12,0 kg

Basisschicht aus PU-Flüssigkunststoff einschließlich vollflächiger Einbringung einer Polyestervlieseinlage

- Materialauftrag mit Zahnpachtel, Verbrauch ca. 2 kg/m<sup>2</sup>
- Trägereinlage aus Polyestervlies, mind. 5 cm überlappt mit Stachelentlüftungsroller und Rillenroller blasen- und faltenfrei einarbeiten.
- Mit Gummispachtel für vollständige Vliessättigung sorgen, ca. 1,0 kg/m<sup>2</sup>.



Die Abdichtung ist so komplett.

Nach ca. 90/120 Min. überarbeitbar.

(Mit Katalysator 25/12,5 g pro 5 kg Gebinde)  
Ca. 12 h ohne Katalysator.

Für begehbarer Bereiche kommt zusätzlich eine Schicht **QuiTex B VS** (Verlauf- und Nutzschicht) zum Einsatz.

# QuiTex B

## Verarbeitungsempfehlung



### 3. Tag

#### 6) QuiTex B VS 12,0 kg (Verlauf- und Nutzschicht)

- Fläche auf Fehlstellen (Blasen, Insekten einflug) überprüfen und ggf. beseitigen.
- Stark sichtbare Vliesüberlappungen mit Fächerscheibe bearbeiten.
- Untergrund mit Washprimer aktivieren/reinigen.
- **QuiTex B VS**, wie oben, selbstnivellierend aufziehen.



Nach ca. 90/120 Min. überarbeitbar. (Mit Katalysator 60/30 g/Gebinde)  
Ca. 8 h ohne Katalysator.


### 4. Tag Vormittag

#### 7) QuiTex Color + Chips zur optischen Gestaltung (steingrau - RAL 7032 Standard, Sonderfarben auf Anfrage)

- Untergrund mit **Washprimer** aktivieren/reinigen.
- PU-Flüssigkunststoffschicht, max. 200-250 g/m<sup>2</sup>, aufrollen.
- Color Chips, möglichst mit Kompressorpistole, einblasen.
- 10 g/m<sup>2</sup> leichte optische Wirkung.
- 20 g/m<sup>2</sup> Standardmenge mit guter optischer Wirkung.
- 60 g/m<sup>2</sup> mit deutlicher farblich beeinflussender Wirkung.
- 250-300 g/m<sup>2</sup> voll deckend.

**Hinweis:** Das Einbringen von Color-Chips sichert die geforderte Rutschfähigkeit.

**Achtung:** Zuerst werden alle Anschlussbereiche coloriert und danach erst die Fläche. Nach ca. 4 – 6 h überarbeitbar.



# QuiTex B

## Verarbeitungsempfehlung

### 4. Tag Nachmittag

#### 8) QuiTex Color Transparent als strapazierfähige Versiegelungsschicht

- Hochstehende Chipskanten mit Exzenterorschleifer überarbeiten.
- Untergrund mit **Primer Color LE** aktivieren/reinigen.
- PU-Flüssigkunststoff, max. 200 g/m<sup>2</sup>, mit Perlonroller aufbringen.



### Ergänzungsprodukte

#### 1) Washprimer

Gebinde: 1,0 kg  
1-komponentig

- Grundierung u. Haftbrücke auf Kunststoff- und Farboberflächen, Beschichtungen
- **Es wird empfohlen, vor jeder weiteren Schicht, die Fläche mit Washprimer zu aktivieren bzw. gleichzeitig zu reinigen.**



#### 2) Primer Color LE

Gebinde: 1,0 kg  
1-komponentig

- Grundierung u. Haftbrücke auf Color-Finish oder Chipseinstreuung.
- **Es wird empfohlen, vor jeder weiteren Schicht, die Fläche mit Primer Color LE zu aktivieren bzw. gleichzeitig zu reinigen.**



# QuiTex B

## Verarbeitungsempfehlung

### 3) VIASOLV

Gebinde: 5,0 L

(Reiniger - Verdünner bis max. 5%)

- Reinigung Sauberhalten der Werkzeuge bei Arbeitsunterbrechungen
- Verdünnen der QuiTex-Produkte bis max. 5%



### 4) VIA-TURBO-TROPFEN

Gebinde: 100 g

1-komponentig

Für den Sonderfall

- für blitzschnelle Überarbeitung grober Fehlstellen in erhärteter QuiTex B-Schicht



### Primer DA

Gebinde: 1,0 kg

5,0 kg

1-komponentig

- Grundierung und Haftbrücke für Anschlussbereiche auf stark saugenden Untergründen wie Putz, Holz, Beton, Ziegel usw.
- auf bituminösen Untergründen nur **dünn** auftragen



### 5) Werkzeugreiniger

Gebinde: 1/5 kg

- Reinigung von Werkzeugen und Arbeitsgeräten **nach** Arbeitsende (Endreinigung)
- Entfetten von neuen Metallteilen



### 6) QuiTex Polyesterliess

Rollenlänge: 50 m, Rollenbreite: 0,15 m/0,20 m/0,25 m/0,30 m/  
0,35 m/0,50 m/1,00 m

vernadelt und thermofixiert,  
110 g/m<sup>2</sup>

- Trägereinlage in verschiedenen Breiten für alle Anwendungsfälle



# QuiTex B

## Verarbeitungsempfehlung

### Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien

#### 1) Eimer

mind. 3

- Arbeitsgeräte reinigen
- Flüssigkunststoffe umtopfen



#### 2) Putzlappen, Abdeckfolie, Müllsack

- um Verschmutzungen der angrenzenden Flächen zu vermeiden
- um leere Gebinde, aus denen flüssige Kunststoffreste auslaufen können, aufzubewahren



#### 3) Krepp-Klebeband

- Abschlüsse etc. abkleben

**Kein** PVC- bzw. Paket-Klebeband verwenden



#### 4) Gummihandschuhe

- Vlies modellieren



#### 5) Gussstahlschere

- Vlies zuschneiden



#### 6) Rührwerk mit Rührkorb

d=5 cm

unten offen

- Aufrühren und mischen der Komponenten



# QuiTex B

## Verarbeitungsempfehlung

### 7) Nagelschuhe

- spitze Nagelschuhe ermöglichen das Betreten frisch beschichteter oder eingedichteter Flächen auf harten Untergründen (wichtige Arbeitserleichterung)
- stumpfe Nagelschuhe ermöglichen das Betreten frisch beschichteter oder eingedichteter Flächen auf weicheren Untergründen (wichtige Arbeitserleichterung)



### 8) Flachpinsel, Perlonroller, Farbwanne

8 mm Schurlänge in verschiedene Breiten

- Materialverarbeitung



### 9) Rillenroller

- für die sichere Vliesearbeitung
- vermeidet Hohlstellen und Faltenbildung (Vlies verschiebt nicht)




# QuiTex B

## Verarbeitungsempfehlung

### 10) Eckenentlüftungsroller

- zum Anarbeiten des Vlies an Anschlüssen im 90°-Bereich



### 11) Stachelentlüftungswalze

- entlüftet Beschichtungsflächen
- verhindert Lufteinchlüsse bei Abdichtungen unterhalb der Vlieseinlage



### 12) ZEC-Scheiben

16er Körnung

- Untergrundvorbehandlung z.B. Beton, Estrich, Fliesen



### 13) Fächerscheibe

- Fehlstellen/Überhöhungen von QuiTex B überarbeiten



### 14) Gummispachtel

- flüssiges Material effektiv verteilen



### 15) Zahnpachtel

h = 3-4 mm

- für einfache Dosierung der optimalen Materialmenge



# QuiTex B

## Verarbeitungsempfehlung

### 16) Glättekelle

- z.B. um Kratzspachtelung aufzubringen



### 17) Komplettes Profieinweisungsset

- sinnvolle Auswahl und Zusammenstellung der wichtigsten Werkzeuge und Hilfsmittel etc.



## Geräteübersicht

### 1) Kompressor

mit Wasser- und Ölabscheider

- z.B. Untergrund nach säubern abblasen
- Color Chips einblasen



### 2) Kompressorpistole

für Color Chips

- Color Chips einblasen



### 3) (Industrie-) Staubsauger

- Untergrundreinigung



### 4) Schwingschleifer/Exzентerschleifer

- Color Chips vor Versiegelungsauftrag leicht überschleifen



# QuiTex B

## Verarbeitungsempfehlung

### 5) Briefwaage (bis 5 kg Messbereich) und Messbecher

- Abwiegen der Color Chips Mischung
- Unterteilen von Gebinden



### 6) Kleiner Winkelschleifer mit Fächerscheibe

- Vliesüberdeckungen und Fehlstellen (Insekten-einflug) überarbeiten



### 7) Großer Winkelschleifer mit ZEC-Scheibe

- Beton-, Estrich-, und Fliesenbearbeitung
- Abschleifen von alten Farbschichten
- entfernen von Zementschleier



### 8) Großer Winkelschleifer mit Diamant-Trennscheibe

- um vorhandene Risse einzuschneiden



### 9) Betonschleifer

- Beton-, Estrich-, und Fliesenbearbeitung
- Abschleifen von alten Farbschichten
- entfernen von Zementschleier



# QuiTex B

## Technisches Merkblatt

### Material und Einsatzzweck

QuiTex B ist ein lösemittelfreies 2-komponentiges PUR-Harz. In ausgehärtetem Zustand bildet QuiTex B eine nahtlose, rissüberbrückende, elastische Abdichtung für Innen- und Außenbereiche. QuiTex B wird als Abdichtungsharz (mit Vlieseinlage) für Flächen mit großer Witterungsbeständigkeit eingesetzt, z.B. auf Balkonen, Terrassen, Laubengängen und Dächern. QuiTex B hat die Europäische Technische Zulassung (ETA-10/0159). Je nach Anforderung ist das QuiTex B - Material optimal auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmt.

#### QuiTex B – Abdichtungssystem

#### QuiTex B VS – Verlauf- und Nutzschicht

#### QuiTex B Detail – Anschlüsse und Detailabdichtungen

QuiTex B ist ein vollflächig vliesarmiertes und rissüberbrückendes Abdichtungssystem nach ETAG 005.

QuiTex B verhindert Durchfeuchtungsschäden oder Korrosion in der Bewehrung und bietet einen dauerhaften Schutz für die Bausubstanz. Die etwa 2,15 mm dicke Flüssigkunststoffschicht legt sich wie eine zweite Haut über die Fläche und bildet eine homogene Abdichtung ohne Nähte.

Als belastbare fugenlose Verlauf- und Nutzschicht auf Böden mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten kommt **QuiTex B VS** zum Einsatz. Je nach Wunsch des Bauherrn können auf die fertiggestellte Abdichtung auch verschiedene Geh- und Nutzschichten, wie Plattenbeläge, Bangkirai-Dielen, oder Fliesen direkt aufgebracht werden.

Mit **QuiTex B Detail** erstellen Sie verschiedenste Anschlussdetails, insbesondere an vertikalen Anschlüssen. Das Material hat eine etwas höhere Viskosität und erleichtert somit das Arbeiten an vertikalen Flächen.

QuiTex B ist verträglich und verarbeitbar auf den verschiedensten Untergründen wie Beton, Mauerwerk, Metall, Holz, Kunststoff, Dämmstoff, besplitteten Bitumenbahnen, Kunststofffolien für Abdichtungen.

### Farbtöne

QuiTex B:	Dunkelgrau (nicht lichtecht)
QuiTex B VS:	Grau (nicht lichtecht)
QuiTex B Detail:	Dunkelgrau (nicht lichtecht)

### Lieferform

QuiTex B	Gebinde in Sets zu	5,0 kg	12,0 kg
QuiTex B VS	Gebinde in Sets zu		12,0 kg
QuiTex B Detail	Gebinde in Sets zu	2,5 kg	

### Lagerung

QuiTex B ist kühl, trocken und frostfrei sowie ungeöffnet zu lagern. (Mind. +5°C – max. +25°C) Die Lagerungsfähigkeit beträgt ca. 12 Monate. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.

### Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitungstemperatur (Luft- und Untergrundtemperatur) liegt in dem Bereich zwischen mind. +5°C und max. +30°C. Die Untergrundtemperatur muss um mind. +5°C über dem Taupunkt liegen. Die Materialtemperatur muss bei mind. +15°C bis max. 25°C liegen. Die relative Luftfeuchte muss mind. 30% und darf max. 70% betragen.

# QuiTex B

## Technisches Merkblatt

### Mischanleitung

1. In Komponente A (Basis) wird Komponente B (Härter) eingefüllt. Beide Komponenten werden gründlich mind. 3 Minuten lang gemischt, bis eine homogene, einfarbige Mischung entstanden ist.
2. Um den Abbindeprozess zu beschleunigen, kann in die Mischung Katalysator hinzugeben werden. Siehe Reaktionszeiten unten.
3. Das Gemisch wird umgetopft und nochmals gründlich gemischt.

### Verbrauch (auf glatten Untergründen)

#### QuiTex B Abdichtungssystem

Die Schichtdicke wird in mm ausgedrückt. Der durchschnittliche Verbrauch beträgt 1,39 kg/m<sup>2</sup>/mm. Das ergibt bei einer Mindestschichtstärke von ca. 2,15 mm einen Verbrauch von ca. i.M. 3,0 kg/m<sup>2</sup>. Die Abdichtung wird mit einer Polyestervlieseinlage hergestellt.

#### QuiTex B VS

Der Verbrauch für die Beschichtung für mechanisch beanspruchte Flächen beträgt 2,0 kg/m<sup>2</sup>.

#### QuiTex B Detail

Für das Herstellen von Anschlüssen beträgt der Verbrauch ca. 3,0 kg/m<sup>2</sup>. Anschlüsse werden mit einer Polyestervlieseinlage hergestellt.

### Systemaufbau QuiTex B Abdichtungssystem (Anwendung Boden)

#### 1. Untergrund Beton/Fliesen

#### 2. Sperrfunktion und Haftbrücke zum Untergrund

Produkt: Primer B frisch, Verbrauch: ca. 250 g/m<sup>2</sup>. Um Osmose vorzubeugen empfehlen wir, nach anziehen der ersten Schicht eine zweite Primerschicht, Verbrauch: je nach Untergrund ca. 250 g/m<sup>2</sup>, aufzutragen. Die zweite Schicht wird mit Quarzsand (Korn: 0,2 – 0,6 mm), Verbrauch: ca. 3 kg/m<sup>2</sup>, leicht abgesandet.

#### 3. Optional: Kratzspachtelung um sehr rauhe Oberflächen zu glätten

(Ist eine Kratzspachtelung nötig, entfällt die zweite Primerschicht in Position 2). Produkt: Primer B frisch, Verbrauch: ca. 1 kg/m<sup>2</sup>, Quarzsand (Korn 0,1 – 0,3 mm), Verbrauch: ca. 0,7 kg/m<sup>2</sup>

#### 4. Abdichtung

Produkt: QuiTex B, Verbrauch Basisschicht: je nach Untergrund ca. 2 kg/m<sup>2</sup>, Polyestervlies, Deckschicht: ca. 1 kg/m<sup>2</sup>.

**Erste Schicht:** QuiTex B als Basisschicht selbstverlaufend auftragen, Polyestervlies, 5 cm überdeckt, ohne Falten so einlegen, dass die Basisschicht von unten nach oben das Vlies durchtränkt.

**Zweite Schicht:** QuiTex B als Deckschicht frisch in frisch auftragen.

#### 5. Optional: Verlauf- und Nutzschicht und Ausgleich von Überdeckungsstößen/kleineren Unebenheiten

Produkt: QuiTex B VS Verlaufschicht, Verbrauch: mind. 2,0 kg/m<sup>2</sup>. QuiTex B VS auftragen und verlaufen lassen

#### 6. Optische Gestaltung

Produkt: QuiTex Color, Verbrauch: je nach Untergrund ca. 200 g/m<sup>2</sup>. QuiTex Color mit Rolle auftragen, auf Wunsch Color-Chips zur optischen Gestaltung einstreuen, zur Versiegelung der Color-Chips wird eine Schicht QuiTex Color Transparent Rutschfest, Verbrauch: ca. 200 g/m<sup>2</sup>, aufgetragen.

# QuiTex B

## Technisches Merkblatt

**Verbräuche:** Alle Werte sind circa-Mengen, die je nach Untergrund stark abweichen können.

Primer B frisch: Quarzsand 0,2 – 0,6 mm:	System ohne Kratzspachtelung	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup> ca. 3,00 kg/m <sup>2</sup>
Primer B frisch: Quarzsand 0,1 – 0,3 mm:	System mit Kratzspachtelung	ca. 1,25 kg/m <sup>2</sup> ca. 0,7 kg/m <sup>2</sup>
QuiTex B:		ca. 3,0 kg/m <sup>2</sup>
QuiTex B VS:		ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>
QuiTex Color:		ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>
QuiTex Color Transp. Rutschfest:	bei Einsatz Color-Chips	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>

### Systemaufbau QuiTex B VS Beschichtungssystem für Verlauf- und Nutzschichten

#### 1. Untergrund Beton/Fliesen

#### 2. Sperrfunktion und Haftbrücke zum Untergrund

Produkt: Primer B frisch, Verbrauch: ca. 250 g/m<sup>2</sup>

Um Osmose vorzubeugen empfehlen wir, nach anziehen der ersten Schicht eine zweite Primerschicht, Verbrauch: je nach Untergrund ca. 250 g/m<sup>2</sup>, aufzutragen. Die zweite Schicht wird mit Quarzsand (Korn: 0,2 – 0,6 mm), Verbrauch: ca. 3 kg/m<sup>2</sup>, leicht abgesandet.

#### 3. Bei Bedarf: Kratzspachtelung um sehr raue Oberflächen zu glätten (Ist eine Kratzspachtelung nötig, entfällt die zweite Primerschicht in Position 2)

Produkt: Primer B frisch, Verbrauch: ca. 1 kg/m<sup>2</sup>, Quarzmehl (Korn 0,01 mm), Verbrauch: ca. 1 kg/m<sup>2</sup>

#### 4. Beschichtung

Produkt: QuiTex B VS,  
Verbrauch Dünnbeschichtung: mind. 1,0 kg/m<sup>2</sup>,  
Verbrauch Dickbeschichtung: mind. 2,0 kg/m<sup>2</sup>

#### 5. Optische Gestaltung

Produkt: QuiTex Color, Verbrauch: je nach Untergrund ca. 200 g/m<sup>2</sup>. QuiTex Color mit Rolle auftragen, auf Wunsch Color-Chips zur optischen Gestaltung einstreuen, zur Versiegelung der Color-Chips wird eine Schicht QuiTex Color Transparent Rutschfest, Verbrauch: ca. 200 g/m<sup>2</sup>, aufgetragen.

**Verbräuche:** Alle Werte sind circa-Mengen, die je nach Untergrund stark abweichen können.

Primer B frisch: Quarzsand 0,2 – 0,6 mm:	System ohne Kratzspachtelung	ca. 0,5 kg/m <sup>2</sup> ca. 3,00 kg/m <sup>2</sup>
Primer B frisch: Quarzmehl 0,1 mm:	System mit Kratzspachtelung	ca. 1,25 kg/m <sup>2</sup> ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Dünnbeschichtung QuiTex B VS:		ca. 1,0 kg/m <sup>2</sup>
Dickbeschichtung QuiTex B VS:		ca. 2,0 kg/m <sup>2</sup>
QuiTex Color:		ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>
QuiTex Color Transparent:	bei Einsatz Color-Chips	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup>

### Systemaufbau QuiTex B Versiegelungssystem

#### 1. Untergrund Beton

#### 2. Haftbrücke zum Untergrund

Produkt: Primer B frisch, Verbrauch: je nach Untergrund ca. 250 g/m<sup>2</sup>. Um Osmose vorzubeugen empfehlen wir, nach anziehen der ersten Schicht eine zweite Primerschicht, Verbrauch: je nach Untergrund ca. 250 g/m<sup>2</sup>, aufzutragen. Die zweite Schicht wird mit Quarzsand (Korn: 0,2 – 0,6 mm), Verbrauch: ca. 3 kg/m<sup>2</sup>, leicht abgesandet.

# QuiTex B

## Technisches Merkblatt

### 3. Optische Gestaltung

Produkt: QuiTex Color,

Verbrauch: je nach Untergrund ca. 200 g/m<sup>2</sup>

QuiTex Color mit Rolle auftragen, auf Wunsch Color-Chips zur optischen Gestaltung einstreuen

### 4. Versiegelung


Zur Versiegelung der Color-Chips wird eine Schicht QuiTex Color Transparent Rutschfest, Verbrauch: ca. 200 g/m<sup>2</sup>, aufgetragen.

**Verbräuche:** Alle Werte sind circa-Mengen, die je nach Untergrund stark abweichen können.

Primer B frisch:	ca. 0,25 kg/m <sup>2</sup>
QuiTex Color:	ca. 0,20 kg/m <sup>2</sup>
QuiTex Color Transparent:	bei Einsatz Color-Chips ca. 0,20 kg/m <sup>2</sup>

### Systemaufbau QuiTex B Abdichtungssystem (Anwendung Dach)

1. Untergrund: z.B. Holzschalung
2. Dampfbremse/Notabdichtung VIA-SK 2,8
3. Wärmedämmung EPS mit besandeter Bitumenkaschierung
4. Basisschicht QuiTex B, Verbrauch: ca. 2 kg/m<sup>2</sup>  
Hinweis: Bevor QuiTex B aufgebracht wird, kann es, je nach Untergrund, nötig sein zu primern.
5. Polyestervlieseinlage
6. Deckschicht QuiTex B, Verbrauch: ca. 1 kg/m<sup>2</sup>



### QuiTex B CE-Kennzeichnung (ETA-10/0159)

Mindestschichtdicke:	2,1 mm
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl:	$\mu \approx 38000$
Widerstand gegenüber Windlasten:	$\geq 50\text{kPa}$ für Reißfeste Untergründe
Widerstand gegen Flugfeuer und strahlender Wärme:	Klasse B <sub>ROOF</sub> (t1) <sup>1)</sup>
Brandverhalten:	Klasse E
Nutzungsdauer:	W1 bis W3
Klimazonen:	M bis S
Nutzlasten:	P1 bis P4
Neigung:	S1 bis S4
Niedrigste Oberflächentemperatur:	TL1 bis TL4
Höchste Oberflächentemperatur:	TH1 bis TH4
Freisetzung gefährlicher Stoffe:	Laut Erklärung des Herstellers enthält die Abdichtung unter Berücksichtigung der EU-Datenbank <sup>2)</sup> keine gefährlichen Stoffe.

Erweiterte Prüfungen Prüfbericht P10710a

<sup>1)</sup> Die Klassifizierung gilt für folgende Unterlagen:

- vollflächige Holzunterlage ( $\geq 16\text{ mm}$ ) mit Fugen von maximal 0,5 mm und einer Dachneigung  $< 20^\circ$ ,
- vollflächige, nicht brennbare Platten mit einer Dicke von mindestens 16 mm ohne Fugen und einer Dachneigung  $< 20^\circ$

<sup>2)</sup> Hinweise sind in Leitpapier H: Ein harmonisiertes Konzept bezüglich der Behandlung von gefährlichen Stoffen nach der Bauproduktenrichtlinie, 18. Februar 2000, zu finden.

# QuiTex B

## Technisches Merkblatt

### Hinweis

Der Schutz der QuiTex B - Abdichtungen vor alkalischen Medien wird mit einer Abstreuschicht aus QuiTex B, 500 g/m<sup>2</sup>, und Quarzsand, 0,3 – 0,8 mm im Überschuss, hergestellt:

### Reinigung- und Pflegehinweise

Für die Reinigung und Pflege von QuiTex B Abdichtungen und Beschichtungen bitten wir Sie um Beachtung folgender Hinweise:

- QuiTex B Abdichtungen und Beschichtungen können mit handelsüblichen Fußbodenreinigungs- oder Pflegemitteln gesäubert werden. Es wird empfohlen, jährlich eine Grundreinigung durchzuführen. Beachten Sie hierbei bitte genauestens die Verwendungs- und Dosierhinweise der Hersteller.
- Hochkonzentrierte („scharfe“) Reinigungs- und Desinfektionsmittel sowie ätzende Sanitärreiniger sind nicht geeignet, da es zu Anlösungen der QuiTex B Oberflächen kommen kann.
- Fensterreiniger enthalten z.T. Lösemittel, die die Oberfläche angreifen bzw. verfärben können. Starkes Abtropfen ist daher unbedingt zu vermeiden und die Restmengen des Reinigungsmittels auf der Abdichtung bzw. Beschichtung sind zu entfernen.
- Die Reinigung der Oberfläche darf nicht mechanisch (z.B. Metallbürste, Schaber) erfolgen.
- Hochdruckreiniger oder maschinelle Reinigungsgeräte sollten nur gelegentlich zur Anwendung kommen und dabei darf der Maximaldruck bei QuiTex B Abdichtungen 80 bar und bei QuiTex B Beschichtungen 40 bar nicht überschreiten, da es sonst zu Abplatzungen kommen kann. (Weiterhin ist ein Abstand der Düse zum Untergrund von mindestens 20 cm einzuhalten.)
- Es können Verfärbungen auftreten, die durch Einwirkung von Kupfer, Rost, o.ä. stammen. Ebenso können Blüten und Blätter während des Verwitterungszustandes oder durch Wasserlöslichkeit verfärbungsaktive Substanzen abscheiden. Bitte befreien Sie die Fläche regelmäßig von abfallenden Blüten und Blättern. Anhäufungen sind umgehend zu entfernen.
- Blumenkübel, Schirmständer etc. sollten nicht dauerhaft an einem Platz stehen bleiben, sondern in regelmäßigen Abständen umgestellt werden, um Schmutzränder und Farbveränderungen in dem Stellbereich zu vermeiden.
- Bei Veralgung der Fläche können spezielle Algenentfernungsmittel zur Anwendung kommen.
- Starke Hitzeeinwirkung durch Feuer, Feuerwerkskörper, Glut, Zigarettenstummel etc. sollte unbedingt vermieden werden.
- Hohe Punktbelastung mit scharfen Kanten können die Oberfläche nachhaltig schädigen. Bitte achten Sie darauf, dass Stuhl-/Tischbeine etc. mit Schutzkappen versehen sind.

### Reinigung der Arbeitsgeräte

Bei Arbeitsunterbrechungen Werkzeuge mit VIASOLV und nach Beendigung der Arbeiten alle verschmutzten Teile innerhalb von ca.15 Min. gründlich mit Werkzeugreiniger reinigen.

# QuiTex B

## Technisches Merkblatt

### Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Siehe Produkt - Sicherheitsdatenblätter

### Allgemeine Hinweise

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

### Reaktionszeiten mit Katalysator

Material	Katalysator <sup>1)</sup>	Verarbeitungszeit	Regenfest nach	Überarbeitbar nach
QTB Detail 2,5 kg	6,25 g oder ml	ca. 15 Min.	ca. 30 Min.	ca. 120 Min.
QTB 5,0 kg	12,5 g oder ml 25,0 g oder ml	ca. 15 Min. ca. 10 Min.	ca. 30 Min.	ca. 120 Min. ca. 90 Min.
QTB 12,0 kg	30,0 g oder ml 60,0 g oder ml	ca. 15 Min. ca. 10 Min.	ca. 30 Min.	ca. 120 Min. ca. 90 Min.
QTB VS 12,0 kg	30,0 g oder ml 60,0 g oder ml	ca. 15 Min. ca. 10 Min.	ca. 30 Min.	ca. 120 Min. ca. 90 Min.

<sup>1)</sup>Rohdichte Katalysator: 1 g/ml

Angaben bei 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit.

Bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Topf- und Verarbeitungszeit.

Bei niedrigeren Temperaturen verlängert sich die Topf- und Verarbeitungszeit.

### Reaktionszeiten ohne Katalysator

Material	Katalysator	Verarbeitungszeit	Regenfest nach	Überarbeitbar nach
QTB Detail QTB	ohne	ca. 30 – 45 Min.	ca. 30 – 45 Min.	ca. 16 Std.
QTB VS	ohne	ca. 20 – 30 Min.	ca. 30 – 45 Min.	ca. 8 Std.

Angaben bei 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit.

Bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Topf- und Verarbeitungszeit.

Bei niedrigeren Temperaturen verlängert sich die Topf- und Verarbeitungszeit.

Alle Angaben stellen nur eine grobe Richtlinie dar. Höhere oder niedrigere Material-, Luft- und Untergrundtemperaturen können die Zeiten stark beeinflussen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Daten ohne Ankündigung und ohne Übernahme der Verantwortung vornehmen zu können.

# QuiTex Primer B frisch

## Technisches Merkblatt

### Material und Einsatzzweck

QuiTex Primer B frisch ist eine lösemittelfreie, 2-komponentige Grundierung auf der Basis von Epoxidharzen.

QuiTex Primer B frisch dient als Primer und Imprägnierstoff für poröse Untergründe. Er kann mit Füllstoffen, wie Quarzmehl bzw. Quarzsand, angereichert werden.

Bei Verdacht auf Restfeucht in der zu beschichtenden Fläche (Osmose) kann QuiTex Primer B frisch angewendet werden.  
(Rücksprache mit dem Hersteller)

### Farbtöne

QuiTex Primer B frisch ist transparent gelblich.

### Lieferform

Gebinde in Sets zu	3,5 kg
--------------------	--------

Sondergrößen auf Anfrage.

### Lagerung

QuiTex Primer B frisch ist kühl, trocken und frostfrei sowie ungeöffnet zu lagern. Die Lagerungsfähigkeit beträgt ca. 12 Monate. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.

### Verarbeitungsbedingungen

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, frei von losen oder haftungsmindernden Bestandteilen sein.

Die Verarbeitungstemperatur (Luft- und Untergrund-Temperatur) liegt in dem Bereich zwischen mind. + 10 °C und max. + 35 °C. Die Untergrund-Temperatur muss um mind. 5 °C über dem Taupunkt liegen. Die relative Luftfeuchte muss mind. 30 % und darf max. 80 % betragen. Neue zementgebundene Untergründe müssen 4-6 Wochen alt sein und dürfen max. einen Feuchtigkeitsgehalt von 3 Gew.-% haben.

### Mischanleitung

In Komponente A (Basis) wird Komponente B (Härter) eingefüllt. Beide werden gründlich mind. 3 Minuten lang gemischt, bis eine homogene, einfarbige Mischung entstanden ist. Das Gemisch wird umgetopft und nochmals gründlich durchmischt.

### Reaktionszeiten (Werte bei + 20 °C)

Topfzeit:	ca. 20 Min.
regenfest:	ca. 60 Min.
begehbar:	ca. 3 Std.
überarbeitbar:	ca. 3 Std.

Bei einer Temperaturerhöhung von jeweils 10 °C halbieren sich die Werte in etwa, bei einer Reduzierung von 10 °C verdoppeln sie sich in etwa.

# QuiTex Primer B frisch

## Technisches Merkblatt

---

### **Verbrauch (auf glatten Untergründen)**

---

auf glatten Untergründen ca. 0,25 kg/m<sup>2</sup>

### **Reinigung der Arbeitsgeräte**

---

Bei Arbeitsunterbrechungen Werkzeuge mit VIASOLV und nach Beendigung der Arbeiten alle verschmutzten Teile innerhalb von ca. 15 Min. gründlich mit Werkzeugreiniger reinigen.

### **Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge**

---

Siehe Produkt - Sicherheitsdatenblätter

### **Allgemeine Hinweise**

---

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Daten ohne Ankündigung und ohne Übernahme der Verantwortung vornehmen zu können.

# QuiTex Color

## Technisches Merkblatt

### Material und Einsatzzweck

QuiTex Color ist eine lösemittelhaltige, UV-beständige, elastische, 2-komponentige, pigmentierte Versiegelung auf Basis von PUR-Harzen.

QuiTex Color dient als Versiegelung für hoch beanspruchte Flächen, z.B. auf Außenfluren, Parkdecks, Balkonen und auf elastischen Untergründen. Es ist schrumpffrei und einfach zu verarbeiten.

### Farbtöne

seidenfarbig glänzend, RAL 7032, kieselgrau (lichtecht)

(nach Wahl auch in anderen RAL-Tönen lieferbar)

Um Farbunterschiede auf zusammenhängenden Flächen zu vermeiden, sollten nur Gebinde aus einer Charge zum Einsatz kommen.

### Lieferform

Gebinde 1,2 kg

Sondergrößen auf Anfrage.

### Lagerung

QuiTex Color ist kühl, trocken und frostfrei sowie ungeöffnet zu lagern. Die Lagerfähigkeit beträgt ca. 12 Monate. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.

### Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitungstemperatur (Luft- und Untergrundtemperatur) liegt in dem Bereich zwischen mind. +5 °C und max. +35 °C.

Die Materialtemperatur: mind. +10 °C bis +30 °C.

Die Untergrundtemperatur muss um mind. +5 °C über dem Taupunkt liegen. Die relative Luftfeuchte muss mind. 30 % und darf max. 80 % betragen.

### Mischanleitung

In Komponente A (Basis) wird Komponente B (Härter) eingefüllt. Beide werden gründlich mind. 3 Minuten lang gemischt, bis eine homogene, einfarbige Mischung entstanden ist. Das Gemisch wird umgetopft und nochmals gründlich durchmischt.

### Reaktionszeiten (Werte bei + 20 °C)

Topfzeit:	ca. 40 Min.
regenfest:	ca. 50 Min.
begehbar:	ca. 4 Std.
überarbeitbar:	ca. 4 Std.
ausgehärtet:	ca. 7 Tage.

### Verbrauch

auf glatten Untergründen  
auf Quarzsandoberflächen max.

ca. 0,20 - 0,25 kg/m<sup>2</sup>  
ca. 0,80 kg/m<sup>2</sup>

# QuiTex Color

## Technisches Merkblatt

### Reinigung der Arbeitsgeräte

Bei Arbeitsunterbrechungen Werkzeuge mit VIASOLV und nach Beendigung der Arbeiten alle verschmutzte Teile innerhalb von ca.15 Min. gründlich mit Werkzeugreiniger reinigen.

### Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Siehe Produkt - Sicherheitsdatenblätter

### Allgemeine Hinweise

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Daten ohne Ankündigung und ohne Übernahme der Verantwortung vornehmen zu können.

# QuiTex Color Transparent

## Rutschfest

### Technisches Merkblatt

#### **Material und Einsatzzweck**

QuiTex Color Transparent Rutschfest ist eine lösemittelhaltige, UV-beständige, elastische, transparente, 2-komponentige, Versiegelung auf Basis von PU-Harzen.

QuiTex Color Transparent Rutschfest dient als verschleißfeste, rutschfeste matte Versiegelung für harte und mittelharte Epoxid- und Polyurethansysteme z.B. auf Außenfluren, Balkonen.

Im Hinblick auf die Rutschfestigkeit wird ein Rutschfestigkeitswert von R11 erreicht.

#### **Farbton**

transparent

#### **Lieferform**

Gebinde	1,0 kg
---------	--------

Sondergrößen auf Anfrage.

#### **Lagerung**

QuiTex Color Transparent Rutschfest ist kühl, trocken und frostfrei sowie ungeöffnet zu lagern.

Die Lagerfähigkeit beträgt ca. 12 Monate.

Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.

#### **Verarbeitungsbedingungen**

Die Verarbeitungstemperatur (Luft- und Untergrundtemperatur) liegt in dem Bereich zwischen mind. +5°C und max. +35°C.

Die Materialtemperatur: mind. +10°C bis +30°C.

Die Untergrundtemperatur muss um mind. +5°C über dem Taupunkt liegen. Die relative Luftfeuchte muss mind. 30% und darf max. 80% betragen.

#### **Mischanleitung**

- 1) Öffnen Sie das Gebinde mit der Basismasse (Komponente A) und rühren Sie das Material, sodass die Inhaltsstoffe gut homogenisiert werden.
- 2) Öffnen Sie das Gebinde mit dem Härtner (Komponente B).
- 3) Fügen Sie zur Basis den gesamten Inhalt des Härters hinzu.
- 4) Verrühren Sie beide Komponenten mechanisch 3 Minuten lang, bis eine homogene Mischung entsteht. Ein gut gemischtes Material ist von einheitlicher Farbe und weist keine hellen oder dunklen Flecken auf.
- 5) Um Mischungsfehler oder ungemischte Restbestände zu vermeiden, gießen Sie das gesamte Material in ein sauberes Gefäß und mischen Sie dieses nochmals für kurze Zeit. Benutzen Sie niemals ungemischte Restbestände des Materials.

# QuiTex Color Transparent

## Rutschfest

### Technisches Merkblatt

#### Reaktionszeiten (Werte bei + 20 °C)

Topfzeit:	ca. 40 Min.
regenfest:	ca. 50 Min.
begehbar:	ca. 4 Std.
überarbeitbar:	ca. 16 Std.
ausgehärtet:	ca. 7 Tage.

#### Verbrauch

auf glatten Untergründen ca. 0,15 – 0,20 kg/m<sup>2</sup>

#### Reinigung der Arbeitsgeräte

Bei Arbeitsunterbrechungen Werkzeuge mit VIASOLV und nach Beendigung der Arbeiten alle verschmutzten Teile innerhalb von ca. 15 Min. gründlich mit Werkzeugreiniger reinigen.

#### Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge

Siehe Produkt - Sicherheitsdatenblätter

#### Allgemeine Hinweise

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Daten ohne Ankündigung und ohne Übernahme der Verantwortung vornehmen zu können.

# QuiTex Washprimer

## Technisches Merkblatt

### Material und Einsatzzweck

QuiTex Washprimer dient als Haftgrund auf Kunststoffuntergründen bzw. zur Aktivierung von vorh. Zwischenschichten im QuiTex B – System.

QuiTex Washprimer ist ein lösemittelhaltiges, 1-komponentiges Harz als schnell trocknender Primer. Basis: Polyurethan-Harze

### Farbtöne

QuiTex Washprimer ist transparent rötlich.

Müssen farbige/transparente Schlussschichten geprimert werden, gibt es dafür einen lichtechten, transparenten Washprimer.

### Lieferform

Gebinde in Sets zu	1 kg
--------------------	------

Sondergrößen auf Anfrage.

### Lagerung

QuiTex Washprimer ist kühl, trocken und frostfrei, sowie ungeöffnet zu lagern. Die Lagerungsfähigkeit beträgt mind. 12 Monate ab Lieferdatum. Direkte Sonnenbestrahlung der Gebinde sollte, auch auf der Baustelle, vermieden werden.

### Verarbeitungsbedingungen

Die Verarbeitungstemperatur (Luft- und Untergrundtemperatur) liegt in dem Bereich zwischen mind. +5°C und max. +30°C. Die Untergrundtemperatur muss um mind. 5°C über dem Taupunkt liegen. Die relative Luftfeuchte muss mind. 30 % und darf max. 80 % betragen.

Die Materialeigentemperatur muss mind. +10°C und max. +30°C betragen.

Gebinde immer geschlossen halten. Vor Weiterverwendung ggf. Haut entfernen und durch Aufschütteln wieder eine homogene Mischung herstellen.

### Mischanleitung

Kein Mischvorgang, da 1-komponentig. Gebinde vor Gebrauch immer gut schütteln.

### Reaktionszeiten (Werte bei +20°C)

regenfest:	ca. 10 Min.
begehbar:	ca. 30 Min.
überarbeitbar:	ca. 30 Min.

Bei einer Temperaturerhöhung von jeweils 10°C halbieren sich die Werte in etwa, bei einer Reduzierung von 10°C verdoppeln sie sich in etwa.

# QuiTex Washprimer

## Technisches Merkblatt

### **Verbrauch (auf glatten Untergründen)**

- ca. 50 - 80 g/m<sup>2</sup>. Aufwischen mit Tuch oder Lappen.
- Der Verbrauch für das Aktivieren einer Zwischenschicht beträgt ca. 50 g/m<sup>2</sup> mit einem Lappen.

### **Reinigung der Arbeitsgeräte**

Bei Arbeitsunterbrechungen und nach Beendigung der Arbeiten alle verschmutzte Teile innerhalb von ca. 15 Min. gründlich mit Werkzeugreiniger reinigen.

### **Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge**

Siehe Produkt - Sicherheitsdatenblätter

### **Allgemeine Hinweise**

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis, auch in Bezug auf etwaige Schutzrechte Dritter, und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Änderungen, die dem technischen Fortschritt oder der Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen dieser Daten ohne Ankündigung und ohne Übernahme der Verantwortung vornehmen zu können.

# QuiTex Polyestervlies

## Anleitung für den Zuschnitt


### Ausführung und Verpackung

Eigenschaft:	vernadelt und thermofixiert
Länge/Rolle:	50 m
Breite in Meter:	0,15/0,20/0,25/0,30/0,35/0,50/1,00
Gewicht:	110 g/m <sup>2</sup>
Lieferform:	Rolle


### Innenecke/Anschluss

1. Das Vlies zuschneiden (Skizze a).
2. Das vorbereitete Vlies (Skizze b) mit den Einschnitten in der Ecke anlegen. Das Vlies ist so optimal gefaltet und angelegt.

a)




b)




3. Weitere Stücke Vlies zuschneiden (Skizze c).
4. Die Vliesstücke Stoß an Stoß in die Innenecke über das erste Vlies legen (Skizze d).

c)




d)




### Außenecke/Anschluss

1. Das Vlies zuschneiden (Skizze a).
2. Vlies um die Außenecke legen (Skizze b).

a)




b)




5. Weitere Stücke Vlies zuschneiden (Skizze c).
6. Die Vliesstücke Stoß an Stoß an die Außenecke über das erste Vlies legen (Skizze d).

c)



d)




# QuiTex Polyestervlies


## Anleitung für den Zuschnitt

### Rohrdurchführung/Geländerstützen


1. Das Vlies im Abstand von 3-4 cm 5 cm tief einschneiden (Skizze a).
2. Am unteren Teil der Rohrdurchführung mit 5 cm Überlappung anlegen (Skizze b).




b)



3. Zwei weitere Stücke Vlies zuschneiden (Skizze c).
4. Vlies auf den Kranz des ersten Zuschnittes setzen (Skizze d) und ca. 2 mm hochführen.






d)



### Dachablauf/Gully

1. Das Vlies in trapezförmig Stücke schneiden (Skizze a).
2. Die Zuschnitte im Versatz in den Gully und die Fläche legen (Skizze b).
3. Die Manschette über den Gully legen. Ausschnitt ca. 1 cm größer als der Gully (Skizze c).



## Ihre Vorteile auf einen Blick!

- ▶ geringere Kosten
- ▶ weniger Schmutz
- ▶ lösemittelfrei
- ▶ geruchsarm
- ▶ diffusionsoffen
- ▶ schnelle Primer
- ▶ sehr gut selbstverlaufend
- ▶ einfach und leicht zu verarbeiten
- ▶ kann mit und ohne Vlieseinlage verlegt werden
- ▶ hohe Absicherung / Gewährleistung

*Rufen Sie uns an! Unsere Beratung wird Sie überzeugen.*



**VIA-DACHTEILE GmbH & Co. KG**  
Bramfelder Chaussee 100  
22177 Hamburg  
Tel.: 040 / 611 711 - 0  
Fax: 040 / 611 711 - 17  
e-mail: [info@via-dachteile.de](mailto:info@via-dachteile.de)  
[www.via-dachteile.de](http://www.via-dachteile.de)

**Niederlassung Ost**  
Löschener Dorfstraße 6  
03116 Drebkau  
Tel.: 035602 / 206 56  
Fax: 035602 / 214 83  
e-mail: [info@via-dachteile.de](mailto:info@via-dachteile.de)  
[www.via-dachteile.de](http://www.via-dachteile.de)

